

Obj.číslo: 212 000 000

Mipa Universal-Prefilled Spray Lack-Spray

Mipa Prefil předplněná sprejová dóza 400ml.



Mipa Universal-Prefilled 400ml

Revize 24/11/2014

Mipa Universal-Prefilled Spray - Univerzální prefill předplněná sprejová dóza, plněná směsí hnacího plynu, rozpouštědla a barvou dle individuálního výběru. Vhodná pro všechny běžné laky na bázi syntetických pryskyřic, plastů, nitro a akrylové bázi. Při dodržení vlastností a pokynů pro zpracování naplněné barvy, dosáhnete požadované kvality lakované plochy. Požadovaná barva je plněna pomocí speciálního plnicího stroje do sprejové dózy. Sprej je vybaven nastavitelnou tryskou pro široký rozsah aplikací. Obchodník přijímá odpovědnost za finální produkt!



Pozor: Pozor nádobka je pod tlakem !

Technické údaje:

Barva: dle plněného odstínu
Specifická hustota: 0,741 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky, kategorie B/e 2007: 840 g/l
 Obsah VOC v přípravku: 840,0 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Konzistence: Aerosol

Příprava: Před použitím důkladně promíchat

Odvětrání: 3 - 5 min

Schnutí:	Proti prachu 20°C	Na dotyk 20°C	Brousitelný 20°C
	dle spec. Produktu	dle spec. Produktu	dle spec. Produktu

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný a rozbroušený. Všechny podklady (1K, 2K, základy a plniče) musí být dokonale proschlé a vytvrdlé.

Sprejovou dózu je nutné před použitím dokonale promíchat (protřepat) cca 3 minuty.

Aplikujte ze vzdálenosti 20 - 30 cm od lakované plochy. Nanášejte v několika slabých vrstvách, mezi vrstvami nechte důkladně odvětrat. Přebroušení materiálu lze provádět jak za sucha tak i pod vodou.

Po dokončení nástřiku obraťte dózu dnem vzhůru a trysku naprázdno prostříknete - zabráníte tak zaschnutí materiálu v trysce ventilu.

Podmínky pro zpracování: Od +10°C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Další bezpečnostní pokyny: viz Bezpečnostní list.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C

Skladovatelnost v dobře utěsněných nádobách v chladu a suché místnosti 2 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdňené. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.